

Poroton-Planfüllziegel-PFZ-T-17,5 Dryfix

nach der Zulassung Z-17.1-1091

- Großkammerziegel zur Betonfüllung
- für schlanke einschalige Wohnungstrennwände im Objekt- und Geschosswohnungsbau
- rationelle Bauweise im Planziegelsystem mit Dünnbettmörtel und geschosshoher Verfüllung mit Beton zeitgleich mit dem Betonieren der Decke
- verbesserte Bauqualität bei Minimierung der Wandbaukosten
- Bedarf Verfüllbeton PFZ-T 17,5 Dryfix: 85 l/m² / 460 l/m³.

Durch die Verarbeitung mit dem Poroton-Dryfix Planziegel-Kleber ist eine noch wirtschaftlichere Errichtung des Mauerwerks möglich:

- ganzjährig zu verarbeiten, auch im Winter bis -5 °C



Bild kann geringfügig vom Produkt abweichen

Allgemeine technische Werte

Ziegelformat (L x B x H):	37,3 x 17,5 x 24,9 cm
Stückgewicht:	ca. 12,7 kg
Rohdichteklasse:	2,0 (mit Beton \geq C12/15, Körnung 0-16)
Materialbedarf:	11 Stk./m ² bzw. 61 Stk./m ³
Zubehör:	

Statik

Druckfestigkeitsklasse:	12
zul. Mauerwerksdruckspannung σ_0:	2,2 MN/m ²
char. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k:	5,8 MN/m ²
Rechenwert der Eigenlast (unverputzt):	3,5 kN/m ² (mit Betonfüllung)

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ:	-
U-Wert:	-
Wasserdampfdiffusionskoeffizient μ:	-

Schallschutz

Direkt-Schalldämm-Maß $R'_{w,R}$:	52 dB (verfüllt, beidseitig verputzt)
---	---------------------------------------

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse:	F 90-AB (verfüllt, beidseitig verputzt)
Ausnutzungsfaktor α:	

Entsorgung

Abfallschlüssel-Nr.:	170102 Ziegel 170101 Beton entleerte Kartuschen werden kostenfrei abgeholt und fachgerecht entsorgt
-----------------------------	---

Ausschreibung

Poroton-Planfüllziegel-T 17,5 Dryfix, HLz 12-2,0
 Planfüllziegel-Mauerwerk der tragenden Innenwand; Rohdichteklasse: 2,0 (bauseits verfüllt mit Beton = C 12/15, Körnung 0-16 mm); Druckfestigkeitsklasse: 12;
 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 2,2$ MN/m²; charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 5,8$ MN/m² nach Zulassung Z-17.1-1091; Format: 9 DF; Poroton Dryfix Planziegel-Kleber bereits im Lieferumfang enthalten; Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt; Planfüllziegel vor dem Betonieren innenseitig vornässen, geschosshoch ohne Rütteln mit Fließbeton (Konsistenz F5, fließfähig, Festigkeitsklasse C12/15) verfüllen; Angebotenes Fabrikat: Wienerberger.

Dieses Bauprodukt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Zulassung des Deutschen Instituts für DIN 105-100 und DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN V 20000-401.

Bei Ziegeln handelt es sich um grobkeramische Bauprodukte.

Farbunterschiede in Abhängigkeit vom natürlichen Rohstoff Ton sowie Maßdifferenzen durch unterschiedliche Schwindmaße beim Trocknen und Brennen der einzelnen Produktionschargen sind bei Ziegeln unvermeidbar.

Die Maßtoleranzen sind in der DIN 105-100 und DIN EN 771 geregelt.

Ergänzende Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserer jeweils gültigen Broschüre „Technische Information Poroton Wandlösungen“ und auf unserer Homepage www.wienerberger.de

Bitte beachten Sie auch unsere Verarbeitungshinweise für das Poroton Ziegelsystem.

Wienerberger stellt in den jeweils aktuell gültigen Unterlagen die deklarierten bauphysikalischen und statischen Werte ihrer Produkte zur Verfügung.

Die Anwendbarkeit der Produkte im Hinblick auf die gültigen Bauverordnungen, Normen und den aktuellen Stand der Technik ist projektspezifisch durch den Planer / Architekten, Bauleiter usw. zu überprüfen und nachzuweisen.

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26, D-30659 Hannover
 Telefon (0511) 61070-115, Fax (0511) 614403
info@wienerberger.de, www.wienerberger.de