

Poroton-Hochlochziegel-Block-T-17,5-0,9

nach DIN 105-100 / DIN EN 771-1

- Blockziegel unverfüllt
- für tragende Innenwände und Innenschalen mehrschaliger Außenwandkonstruktionen
- Vermeidung von Mischbauweise und einheitlicher Putzgrund bei Kombination mit Poroton-Außenwänden
- klimaregulierende Wirkung durch gute Wärmespeicherung und kapillare Ziegelstruktur
- gute Tragfähigkeit vereint mit bestem Schall und Brandschutz



Bild kann geringfügig vom Produkt abweichen

| Allgemeine technische Werte | |
|----------------------------------|---|
| Ziegelformat (L x B x H): | 49,8 x 17,5 x 23,8 cm |
| Stückgewicht: | ca. 17,5 kg |
| Rohdichteklasse: | 0,9 |
| Materialbedarf: | 8 Stk./m ² bzw. 44 Stk./m ³ |
| Zubehör: | Stürze |

| Statik | |
|--|-----------------------------------|
| Druckfestigkeitsklasse: | 12 |
| zul. Mauerwerksdruckspannung σ_0: | 1,6 MN/m ² mit NM IIa |
| char. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k: | 5,0 MN/m ² mit NM IIa |
| Rechenwert der Eigenlast (unverputzt): | 1,93 kN/m ² mit NM IIa |

| Wärmeschutz | |
|---|----------------------|
| Wärmeleitfähigkeit λ: | 0,42 W/mK mit NM IIa |
| U-Wert: | - |
| Wasserdampfdiffusionskoeffizient μ: | 5/10 |

| Schallschutz | |
|---|-----------------------------|
| Direkt-Schalldämm-Maß $R'_{w,R}$: | 44 dB (beidseitig verputzt) |

| Brandschutz | |
|---|--|
| Feuerwiderstandsklasse: | Brandwand (tragend, raumabschl., verputzt) |
| Ausnutzungsfaktor α: | - |

| Entsorgung | |
|-----------------------------|---------------|
| Abfallschlüssel-Nr.: | 170102 Ziegel |

Ausschreibung

Poroton-Hochlochziegel-Block-T 17,5-0,9, HLzB 12-0,9

Hochlochziegel-Mauerwerk der tragenden Innenwand; der Hintermauerung des zweischaligen Mauerwerkes inkl. Luftschichtanker mit Klemm- und Abtropfscheiben; Wärmeleitfähigkeit λ : 0,42 W/mK; Rohdichteklasse: 0,9; Druckfestigkeitsklasse: 12; zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,6$ MN/m² (NM IIa); charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 5,0$ MN/m² (NM IIa) nach DIN 105-100 und DIN EN 771-1; Format: 12 DF; Mauermörtel bauseits; Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt; Angebotenes Fabrikat: Wienerberger

Dieses Bauprodukt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der DIN 105-100 und DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN V 20000-401.

Bei Ziegeln handelt es sich um grobkeramische Bauprodukte.

Farbunterschiede in Abhängigkeit vom natürlichen Rohstoff Ton sowie Maßdifferenzen durch unterschiedliche Schwindmaße beim Trocknen und Brennen der einzelnen Produktionschargen sind bei Ziegeln unvermeidbar.

Die Maßtoleranzen sind in der DIN 105-100 und DIN EN 771 geregelt.

Ergänzende Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserer jeweils gültigen Broschüre „Technische Information Poroton Wandlösungen“ und auf unserer Homepage www.wienerberger.de

Bitte beachten Sie auch unsere Verarbeitungshinweise für das Poroton Ziegelsystem.

Wienerberger stellt in den jeweils aktuell gültigen Unterlagen die deklarierten bauphysikalischen und statischen Werte ihrer Produkte zur Verfügung.

Die Anwendbarkeit der Produkte im Hinblick auf die gültigen Bauverordnungen, Normen und den aktuellen Stand der Technik ist projektspezifisch durch den Planer / Architekten, Bauleiter usw. zu überprüfen und nachzuweisen.

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26, D-30659 Hannover
 Telefon (0511) 61070-115, Fax (0511) 614403
info@wienerberger.de, www.wienerberger.de