

Poroton-Hochlochziegel-Block-T-11,5-1,2

nach DIN 105-100 / DIN EN 771-1

- Blockziegel unverfüllt
- für tragende und nichttragende Innenwände
- Vermeidung von Mischbauweise und einheitlicher Putzgrund bei Kombination mit Poroton-Außenwänden
- klimaregulierende Wirkung durch gute Wärmespeicherung und kapillare Ziegelstruktur
- gute Tragfähigkeit vereint mit bestem Schall und Brandschutz



Bild kann geringfügig vom Produkt abweichen

Allgemeine technische Werte	
Ziegelformat (L x B x H):	37,3 x 11,5 x 23,8 cm
Stückgewicht:	ca. 11,8 kg
Rohdichteklasse:	1,2
Materialbedarf:	11 Stk./m ² bzw. 93 Stk./m ³
Zubehör:	Stürze

Statik	
Druckfestigkeitsklasse:	20
zul. Mauerwerksdruckspannung σ_0:	1,9 MN/m ² mit NM IIa
char. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k:	6,7 MN/m ² mit NM IIa
Rechenwert der Eigenlast (unverputzt):	1,61 kN/m ² mit NM IIa

Wärmeschutz	
Wärmeleitfähigkeit λ:	0,50 W/mK mit NM IIa
U-Wert:	-
Wasserdampfdiffusionskoeffizient μ:	5/10

Schallschutz	
Direkt-Schalldämm-Maß $R'_{w,R}$:	42 dB (beidseitig verputzt)

Brandschutz	
Feuerwiderstandsklasse:	F 90-A (tragend, raumabschl., verputzt)
Ausnutzungsfaktor α:	-

Entsorgung	
Abfallschlüssel-Nr.:	170102 Ziegel

Ausschreibung

Poroton-Hochlochziegel-Block-T, HLzB 20-1,2
 Hochlochziegel-Mauerwerk der Innenwand
 Wärmeleitfähigkeit λ : 0,50 W/mK; Rohdichteklasse: 1,2; Druckfestigkeitsklasse: 20;
 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 1,9$ MN/m²;
 charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 6,7$ MN/m² ;
 nach DIN 105-100 und DIN EN 771-1;
 Format: 6 DF; Mauermörtel bauseits; Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt;
 Angebotenes Fabrikat: Wienerberger

Dieses Bauprodukt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der DIN 105-100 und DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN V 20000-401.

Bei Ziegeln handelt es sich um grobkeramische Bauprodukte. Farbunterschiede in Abhängigkeit vom natürlichen Rohstoff Ton sowie Maßdifferenzen durch unterschiedliche Schwindmaße beim Trocknen und Brennen der einzelnen Produktionschargen sind bei Ziegeln unvermeidbar. Die Maßtoleranzen sind in der DIN 105-100 und DIN EN 771 geregelt.

Ergänzende Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserer jeweils gültigen Broschüre „Technische Information Poroton Wandlösungen“ und auf unserer Homepage www.wienerberger.de

Bitte beachten Sie auch unsere Verarbeitungshinweise für das Poroton Ziegelsystem.

Wienerberger stellt in den jeweils aktuell gültigen Unterlagen die deklarierten bauphysikalischen und statischen Werte ihrer Produkte zur Verfügung. Die Anwendbarkeit der Produkte im Hinblick auf die gültigen Bauverordnungen, Normen und den aktuellen Stand der Technik ist projektspezifisch durch den Planer / Architekten, Bauleiter usw. zu überprüfen und nachzuweisen.

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26, D-30659 Hannover
 Telefon (0511) 61070-115, Fax (0511) 614403
info@wienerberger.de, www.wienerberger.de